

B-1054 系列

模具高温润滑脂

特性：

- 优良的高低温性能；
- 优异的抗腐蚀性能和抗水性能；
- 优异的润滑性和高负荷性；
- 优良的机械稳定性；
- 与大部份橡塑制品相容性好；
- 在极端恶劣的条件下提供卓越的性能。

主要应用：

- 精密模具顶针、滑块润滑，不渗油、不污染产品、长周期润滑；
- 各种办公设备、电气设备；
- 汽车配件；
- 食品和医药；
- 各种化学环境下的润滑和防护。

技术参数：

项目	B1054	B1054A	试验标准
外观	白色光亮油膏	白色光亮油膏	目测
基础油	合成油	合成油	
稠化剂	复合锂	无机物	
使用温度范围（℃）	-30～260	-30～280	
锥入度 1/10mm	265-295	245-265	ASTM D-217
NLGI 等级	2	2	ASTM D-217
密度 25℃	约 1.35g. cm ³	约 1.35g. cm ³	ASTM D-1480
滴点℃ 大于	280℃	300℃	ASTM D-2265
油的分离 24h 100℃	<4.0%	<4.0%	FTM 791B, 321、2
挥发度 24h 100℃	<0.1%	<0.1%	ASTM D-972
耐水淋测试 60mm 40℃	1.0%	1.0%	ASTM D-1264
耐铜片腐蚀 24h 、100℃	合格	合格	ASTM D-4048
四球极压	400KG	400KG	ASTM D2596
防锈测试 24h、52℃	合格	合格	ASTM D-1743

（以上数据，仅供参考，不具契约书性质。）

注意事项：

- 1 使用前将加脂部位清洗干净并风干后加脂, 开启后应及时将盖严，以免混入杂质影响使用效果，勿与其它油脂混用。
- 2 油脂分取后请将桶内油脂抹平以免出现分油，若出现分油请搅拌均匀即可使用，本品应储存于清洁、干燥避光处；
- 3 自生产之日起，保质期为 60 个月。

东莞市创伟润滑油有限公司
东莞市塘厦迈拓森塑料化工
地址：东莞市 塘厦镇 塘莆东路 35-2/3 号
电话：+86 769 81001290 传真：+86 769 81001283

Dong Guan Chuang Wei Lubricant Co.,Ltd.
MASS DEAL Plastic And Chemical Trading Co.,Ltd.
ADD: ADD:No.35-2/3,Tang PuEast Road,Tang Xia Town,Dong Guan City
TEL: +86 769 81001290 FAX: +86 769 81001283